



# ADEZIV NEOPRENIC DE CONTACT 44A

**Date tehnice:**

|                  |                                     |
|------------------|-------------------------------------|
| Baza             | Cauciuc si rasini sintetice         |
| Consistenta      | Lichid                              |
| Sistem de uscare | Polimerizare fizica si cristalizare |
| Timp de lucru    | 10 minute                           |
| Densitate        | Cca 0,86 g/ml                       |
| Vascozitate      | 2000 mPa.s                          |
| Consum           | 300 mL/m <sup>2</sup>               |

**Descriere:**

Adezivul 44A este un adeziv de contact monocomponent, pe baza de cauciuc si rasini sintetice, pentru lipirea marii majoritati a materialelor, cu exceptia PE PE sau polistiren, pe suprafete plane.

**Caracteristici:**

- uscare rapida
- lipire finala foarte puternica
- buna rezistenta la apa
- excelenta aderenta pe materiale sintetice

**Aplicatii:**

Lipirea marii majoritati a materialelor, cu exceptia PE PE sau polistiren, pe suprafete plane

**Ambalaj:**

50 mL, 125 mL, 750 mL, 5 L.

**Culoare:**

galben-transparent.

**Suporturi:**

*Natura:* orice suporturi plane, cu exceptia PE, PP si polistiren

*Stare:* proprii, uscate, degresate

*Tratament prealabil:* nu necesita

Recomandam un test de compatibilitate preliminar.

**Instructiuni de folosire:**

*Aplicare:* cu ajutorul unei pensule fine. Aplicati adezivul pe cele 2 suprafete de lipire, asteptati 10 minute iar apoi lipitile si presati bine.

*Temperatura de aplicare:* +5°C....+25°C

*Curatare:* cu ajutorul servetelor SWIPEX imediat dupa utilizare

**Termen de garantie si depozitare:**

- 12 luni in ambalajul original
- depozitare in spatii reci si uscate la temperaturi de +5°C....+25°C

**Certificat de calitate:**

Produs de SOUDAL NV in Turnhout (Belgia) in conformitate cu standardul de calitate ISO 9001, 2000

**Masuri de protectie:**

- aplicati masurile uzuale de igiena
- lucrati in spatii bine ventilate. Nu fumati in timpul sau imediat dupa aplicare. In caz de ventilatie insuficienta purati masca de protectie.

**Atentie:** Directivile cuprinse in aceasta documentatie sunt rezultatul experientei si practicii noastre. Datorita varietatii materialelor, substraturilor si numarului mare de aplicatii posibile, care nu pot fi controlate de producator, nu ne asumam responsabilitatea pentru eventualele pagube. In toate cazurile recomandam un test prealabil de compatibilitate.